

Produkt

Zebra Fiberflyt 550



Användnings område

- Används på underlag av betong, puts, sten, keramik, trä, vinyl mm inomhus.
- Funktion att bygga fall på badrums golv före beläggning av tätskikt och klinker, samt in spackling av el och vattenburen golvvärme.

Produktgenskaper

- Snabbhärdande cementbaserad, självutjämnande avjämningsmassa för inomhus bruk.
- Har mycket goda flyt egenskaper och kan läggas i tjocklek från 5-50 mm.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- På träkonstruktioner skall armeringsnät monteras och spackel bygga minst 20 mm.
- RF bör ej överstiga 85 % detta gäller byggfukt, tillskjutande fukt får inte förekomma. Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och +20°C.
- Använd nivåpinna " raketer " för att markera spackel nivå och avstängnings list för att avgränsa golvet olika ytor.

Blandning / Applicering

- Häll kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 4,5 liter till 25 kg. 0,18 liter vatten / 1 kg.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri lättflytande massa.
- Blandning skall ske med blandare och visp för handspackling eller med pumpmaskin produkten är pumpbar.
- Produkten hälls ut i våder parallellt med kortväggen ytan bearbetas med tandspackel eller piggröller, 6-10 lpm våder vid pumpning.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 till +20°C

Materialtekniskdata

Materialbas	Cement, Fiberarmering
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Pulver form
Åtgång	1,6 kg / mm / m ²
Vattenmängd	Ca 0,18 liter vatten / 1 kg. 4,5 liter till 20 kg.
Brukstid	30 minuter
Torktid	Gångbar efter 2-4 timmar
Beläggningsbar	inom 2-3 dygn
Skikt tjocklek	5-50 mm
Tryck	C25, 30 MPa
Böjstyrka	F7, 7 MPa
Flytmål (SS923519)	150-155 mm
Flytmål (EN 12706)	130-135 mm
Vidhäftning	1,5 MPa
Lagringstid	Minst 12 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C
Förpackning Fiberflyt 550 25 kg säck	Art.nr 30514802250

Åtgångs tabell

mm / m ²	kg / m ²
6 mm	9.6 kg
15 mm	24 kg
20 mm	32 kg
25 mm	40 kg
30 mm	48 kg
40 mm	64 kg
50 mm	80 kg