



## Produkt

### Zebra Flexfix

## Användnings område

- För montering av keramiska plattor, kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, ej fukt känslig natursten.
- Används både på golv och vägg i våta som torra utrymmen inomhus.
- Underlag av betong, puts, gipsskivor ( med eller utan kartong ) befintlig keramik samt dokumenterat stabila underlag enligt BBV.

## Produktegenskaper

- Zebra Flexfix, ingår i Zebra system F1 och R2.
- Produkten är grå i färgen plastförstärkt cementbaserad fästmassa i pulverform som blandas ut med vatten.
- Fästmassan uppfyller kraven enligt EN 12003, och är klassad som C2TE

## Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA tolerans krav vid tidpunkten för utförandet.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 till +20°C.

## Blandning / Applicering

- Häll först kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 6,5 liter till 25 kg. 0,26 liter vatten / 1 kg.
- Blandning skall ske med blandare och visp.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå och svälla, mogna ca 3 min och vispa sedan upp igen.
- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fästmassan efter det att den har börjat att härda.
- Applicera inte mer fästmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.
- Välj tandspackel efter plattor och underlag så att rillorna blir raka och jämna, för att uppnå god vidhäftning i underlag och platta.
- Plattor större än 25x25 skall bakstrykas för att sedan monteras i fästmassan, som arbetats in i underlaget och rillats ut jämnt.

## Materialtekniskdata

		<u>Åtgångs tabell</u>	
		mm / m <sup>2</sup>	kg / m <sup>2</sup>
Materialbas	Plastförstärkt cement		
Komponenter	1 komponent		
Konsistens	Pulver form	4 mm	1,6 kg
Åtgång	1,6 - 4 kg / m <sup>2</sup>	6 mm	2,1 kg
Vattenmängd	Ca 0,26 liter vatten / 1 kg. 6,5 liter till 25 kg.	8 mm	2,6 kg
Brukstid	90 - 120 minuter	10 mm	3,2 kg
Öppen tid	20 - 30 minuter	12 mm	3,5 kg
Torktid	Gångbar efter 15 timmar		
Fogning av vägg	Efter 8 - 12 timmar		
Fogning av golv	Efter 16 - 24 timmar		
EN 12004	C2TE		
EN 12002	S1		
Vidhäftning	1,5 MPa		
Lagringstid	Minst 12 månader		
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C		
Förpackning Flexfix 25 kg säck	Art.nr 3051450225		EAN-nr