



Produkt

Zebra Snabbfix vit

Användnings område

- För montering av keramiska plattor, kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, glasmosaik ej fukt känslig natursten.
- Används både på golv och vägg i våta som torra utrymmen inomhus och utomhus. Frostbeständig.
- På underlag av betong, puts, gipsskivor (med eller utan kartong) befintlig keramik samt dokumenterat stabila underlag enligt BBV.

Produktgenskaper

- Zebra Snabbfix vit, ingår i Zebra system F1 och R2.
- Produkten är vit/grå i färgen plastförstärkt cementbaserad fästmassa i pulverform som blandas ut med vatten.
- Fästmassan uppfyller kraven enligt EN 12003, och är klassad som C1FT.

Underlag / Förarbete

- Underlaget måste vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Underlaget skall uppfylla gällande Hus AMA tolerans krav vid tidpunkten för utförandet.
- Lägsta arbetstemperatur på både material och underlag bör vara minst +6°C. Men gärna mellan +10 och till +20°C.

Blandning / Applicering

- Häll först kallt rent vatten i blandnings hinken, ca 6,3 liter till 15 kg. 0,42 liter vatten / 1 kg.
- Blandning skall ske med blandare och visp.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå och svälla, mogna ca 3 min och vispa sedan upp igen.
- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fästmassan efter det att den har börjat att härda.
- Applicera inte mer fästmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.
- Välj tandspackel efter plattor och underlag så att rillorna blir raka och jämna, för att uppnå god vidhäftning i underlag och platta.
- Plattor större än 25x25 skall bakstrykas för att sedan monteras i fästmassan, som arbetats in i underlaget och rillats ut jämnt.

Materialtekniskdata

		Åtgångs tabell	
		mm / m ²	kg / m ²
Materialbas	Plastförstärkt cement med lightfiller		
Komponenter	1 komponent		
Konsistens	Pulver form	4 mm	1,2 kg
Åtgång	2-5 kg / m ²	6 mm	1,6 kg
Vattenmängd	Ca 0,26 liter vatten / 1 kg. 3,9 liter till 15 kg.	8 mm	2,1 kg
Brukstid	120 - 180 minuter	10 mm	2,4 kg
Öppen tid	10-15 minuter	12 mm	2,7 kg
Torktid	Gångbar efter 2 timmar		
Fogning av vägg	Efter 2 timmar		
Fogning av golv	Efter 2 timmar		
EN 12004	C1FT		
EN 12002	S1		
Vidhäftning	1,1 MPa		
Lagringstid	Minst 12 månader		
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C		
Förpackning Snabbfix vit 15 kg säck	Art.nr 30515015		EAN-nr