



Produkt

Zebra Multifog

Användnings område

- Cementbaserad fogmassa för golv och vägg 3-12 mm fogbredd. (dock inte för pool eller bassäng samt ljus natursten)
- Fogmassan fungerar både inne som ute och är frostbeständig.

Produktgenskaper

- Multifog med smutsavvisande egenskaper.
- Fogmassans kropp och ballast gör att den inte sjunker ihop eller tvättas ur.
- Fogmassans yta blir hård och tål mekanisk belastning.
- Snabbtorkande fogmassa för att minska risken för flammighet vid tvärdrag.

Underlag / Förarbete

- Fogarna skall vara djupa och rena och fria från lösa partiklar.
- Fästmassan måste vara uthärdad vid fogning för att slippa missfärgningar och utfällningar i fogen.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.
- Plattor med hög vattenabsorbtion kan fuktas innan fogning påbörjas.

Blandning / Applicering

- Multifog blandas med rent kallt vatten 0,3 liter / 1 kg. 4,5 liter vatten / 15 kg.
- Blandning skall ske med blandare och visp.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, låt blandningen stå och svälla, mogna ca 3 min och vispa sedan upp igen.
- OBS ! Man får inte tillsätta mer vatten till fogmassan efter det att den har börjat att härda.
- Applicera inte mer fogmassa än vad som förbrukas under 20 minuter, med reservation för värme och ventilation.
- Rumstemperaturen och plattans vattenabsorbtion avgör hur stora ytor man kan foga.
- Efter 20-30 minuter börjar fogmassan styvna och ytan vitna då kan rengöring påbörjas
- Tryck inte för hårt så att fogarna gröps ur skölj svampen ofta. Börja inte tvätta för tidigt då får fogen porer eller blir urtvättad.
- När plattorna är torra kommer man att få en cement film på plattorna som poleras bort med en torr trasa, trassel eller duk.
- Olika plattor har olika vattenabsorbtion detta påverkar fogens VCT-tal och därför också fogens färg.
- Plattor med hög vattenabsorbtion gör fogen mörkare och plattor med låg vattenabsorbtion gör fogen ljusare.

Materialtekniskdata

		<u>Åtgångs tabell</u>	
		mm / m ²	kg / m ²
Materialbas	Cement		
Komponenter	1 komponent		
Konsistens	Pulver form	15x15	0,5 kg
Åtgång	0,3-1 kg / m ²	20x20	0,4 kg
Öppen tid	1-2 timmar	30x30	0,4 kg
Torktid för tvättning	20-30 minuter	45x45	0,4 kg
Torktid	Gångbar efter 12 timmar	30x60	0,4 kg
EN 13888	CG2	60x60	0,3 kg
Lagringstid	minst 12 månader		
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C.		
Förpackning Multifog Ljusgrå 5 kg säck	Art.nr 30515025	EAN-nr	
Förpackning Multifog Ljusgrå 15 kg säck	Art.nr 30515030	EAN-nr	
Förpackning Multifog Grå 5 kg säck	Art.nr 30515035	EAN-nr	
Förpackning Multifog Grå 15 kg säck	Art.nr 30515040	EAN-nr	
Förpackning Multifog Coxgrå 5 kg säck	Art.nr 30515045	EAN-nr	
Förpackning Multifog Coxgrå 15 kg säck	Art.nr 30515050	EAN-nr	