

Produkt

Zebra Byggspackel

Användnings område

- Fallbyggnad, reparation eller lagningsbruk, kan läggas 0-50 mm.
- Används på underlag av betong, klinker, spånskivor mm, innan beläggning med plastmatta eller klinkerplattor.

Produktegenskaper

- Cementbaserad spänningsfattig snabbhärdande spackel för inomhusmiljö.
- Läggts i lagttjocklek 0-50 mm utan att massan sjunker eller spricker.
- Kan belastas med gångtrafik efter 45-60 minuter
- Tät beläggning efter ca 2 timmar.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer inomhus, och en slamma utomhus.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar, damm, fett mm.
- Sugande underlag förfuktas, svaga underlag primas med Zebra primer eller slammas.
- Häll rent kallt vatten i blandnings spannen 1,8-2 liter / 10 kg spackel.
- Blanda i 2 minuter till en klumpfri massa, önskas stelare massa reduceras vatten mängden.
- Bästa applicering görs med stålspackel, putsbräde eller murslev.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

Materialbas	Cement och lightfiller
Komponenter	1 komponent
Konsistens	Pulver form
Åtgång	1,5 kg / m ² / mm
Färg	Grå
Vattenmängd	Ca 1,8-2 liter vatten / 10 kg spackel
Brukstid	15-20 min
Torktid	Torktid ca 45-60 min, tät beläggning efter ca 2 timmar.
Skiktthjocklek	0 - 50 mm
Lagringstid	Minst 9 månader
Förvaring	Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C
Förpackning 10 kg hink	Art.nr 30515060 EAN-nr