



Produkt

Zebra Snabb betong

Användnings område

- Snabb betong är en cementbaserad torrbetong som används både inne som ute.
- Kan spacklas tunt- och eller byggas upp till 20 - 80 mm.

Produktegenskaper

- Kan normalt användas på underlag av betong, trä, isolering mm
- Både på flytande golv på plastfolie eller fast förankrat mot underlaget.
- Lagd på isolering, eller icke bärkraftigt underlag, skall armering utföras som på vanlig gjutning, tjocklek minst 40 mm.

Underlag / Förarbete

- Underlaget skall vara enligt bransch och byggnorm.
- Starkt sugande underlag bör behandlas med Zebra primer inomhus, och en slamma utomhus.
- Underlaget måste vara rent och bärkraftigt, limrester och cementhud måste avlägsnas.
- Betong skall vara äldre än 2 månader.
- Arbetstemperatur på både material och underlag bör vara mellan +10°C och + 20°C.

Blandning / Applicering

- Underlaget måste vara fritt från lösa partiklar, damm, fett mm.
- Sugande underlag förfuktas, svaga underlag primas med Zebra primer eller slammas.
- Håll rent kallt vatten i blandnings spannen 2,2 liter / 25 kg bruk.
- Blanda grundligt till en jordfuktig konsistens.
- Lägg ut som vanlig pågjutning med hjälp av banor och putsbrätt, och kan bearbetas i ca 2 timmar.
- Bearbetning av ytan kan ske när massan har satt sig.
- Skydda utlagd massa mot för snabb uttorkning t.ex plastfolie. Undvik drag, stäng dörrar och fönster.
- Det får inte tillföras någon extra värme, och det skall inte eftervattnas.

Rengöring

- Redskap rengöring omedelbart med vatten, torkad härdad produkt avlägsnas mekaniskt

Materialtekniskdata

| | |
|------------------------|---|
| Materialbas | Cementbaserad torrbetong |
| Komponenter | 1 komponent |
| Konsistens | Pulver form |
| Åtgång | 25 kilo ger 12 kg massa. 2,1 kg / mm / m ² |
| Färg | Grå |
| Vattenmängd | 2,2 liter vatten till 25 kg bruk. |
| Brukstid | 2 timmar |
| Torktid | Torktid ca 18 timmar, tät beläggning efter 24 timmar. |
| Skiktjocklek | 20 - 80 mm |
| Lagringstid | Minst 12 månader |
| Förvaring | Förvaras i torr miljö, mellan +30°C och -10°C |
| Förpackning 25 kg säck | Art.nr 30515055 EAN-nr |

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad, Byggarvudokument BVD 3 eller ring Teknikkontakt 0470-22919